

# BOTAMENT® D 11

## Giluminis gruntas



BOTAMENT® D 11 yra giluminis gruntas prieš plytelių klijavimą, glaistymą ar dažymą, vidaus ir lauko darbams.

### Savybės

- ❖ Galima skiesti santykiu 1:1
- ❖ Greitai džiūsta
- ❖ Pagerina sukibimą
- ❖ Gali būti dengiamas teptuku arba voleliu
- ❖ Sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą
- ❖ Suriša dulkes
- ❖ Be skiediklių pagal TRGS 610

### Panaudojimo sritys

Gruntuoti

- ❖ betoną, lengvą betoną ir akytą betoną
- ❖ mūrą
- ❖ cementines ir monolitines grindis
- ❖ gipso kartono plokštes
- ❖ pluoštines cemento plokštes
- ❖ cementinius kalkinius tinkus
- ❖ gipsinius tinkus

### Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi atitikti šias sąlygas

- ❖ įgeriantis, švarus, neįšalęs
- ❖ stabilus, pakankamo tvirtumo
- ❖ be riebalų, dažų, skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių

Trapios, minkštos ar atsilupusios dalelės turi būti pašalintos.

Plytelių klijavimui gipsinis tinkas nelyginamas ir nenutrinamas.

### Atkreipkite dėmesį:

- ❖ Prieš gruntavimą paviršiai šlifuojami iki pakankamo tvirtumo
- ❖ likutinė drėgmė gipso paviršiams neturi viršyti ≤ 1 %
- ❖ likutinė drėgmė anhidrito paviršiams neturi viršyti ≤ 0.5 %

Paviršiaus tipas	Naudojimas BOTAMENT® D11
įgeriantys mineraliniai pagrindai*	1 x 1:1 skiedžiamas vandeniu
gipsiniai /anhidrito paviršiai	2 x neskiedžiamas
tinko plokštės	1 x neskiedžiamas (tik ant siūlių, ant kurių buvo dirbta su gipsiniu glaistu)

\* pavyzdžiui betono, akyto betono, smėlio kalkių akmenis, kalkių ir cemento tinkams ir cemento grindys

### Techniniai duomenys

Bazinė medžiaga	sintetinė dispersija
Spalva	raudona
Tiekimo forma	1 l 5 l 10 l 200 l
Saugojimas	sausoje ir teigiamoje temperatūroje ne mažiau kaip 12 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje
Lyginamasis svoris	~ 1.0 kg/ dm³
Sąnaudos vienam sluoksniui	~ 60 - 100 ml/ m² priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo
Laiko tarpas tarp sluoksnių	~ 30 minučių
Laiko tarpas prieš plytelių klijavimą ar kitas dangas	~ 1 valanda (kalcio sulfato rišančioms medžiagoms ~ 12 valandų)
Laiko intervalas iki naudojant glaistymo medžiagas	~ 60 - 90 minučių
Atsparumas lietai	po ~ 1 valandos
Naudojimo ir pagrindo temperatūra	+ 5 °C to + 30 °C
Valymo priemonės	vanduo

Visas nurodytas parametrai yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo.

Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas sutrumpina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina sunaudojimo ir kietėjimo laiką.

# BOTAMENT® D 11

## Giluminis gruntas



### Naudojimas

- ❖ naudoti BOTAMENT® D 11 galima teptuku, natūralaus plauko voleliu, šepėčiu arba purškiant
- ❖ paviršius, po išdžiūvimo, turi būti atsparus įbrėžimams
- ❖ dengiama tiek medžiagos, kad nesusidarytu blizgi plėvelė

Geriausių rezultatų pasiekama, kai gruntas naudojamas teptuku ar šepėčiu.

### Svarbūs patarimai

Naudoti daugiau iš 200 litrų statinės, negu 200 litrų nerekomenduojame. Gali būti susidariusios nuosėdos ir nešvarumai. Likučiai negali būti supilti atgal į statinę

Galite peržiūrėti arba atsisiųsti duomenų saugos lapą iš [www.botament.lt](http://www.botament.lt).

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

**Pastaba:** šioje atmintinėje pateikti duomenys yra gauti remiantis mūsų sąžiningu patyrimu, tačiau neprivalomi. Juos reikia suderinti su panaudojimo tikslais ir specialiais vietos reikalavimais esamuose statybos objektuose. Tuo remiantis mes atsakome už šiuo duomenų teisingumą tik mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygų apimtyje. Mūsų bendradarbių rekomendacijos, kurios nukrypsta nuo atmintinėje pateiktų duomenų, mums yra privalomos, jeigu jos yra patvirtintos raštu. Naujas leidimas LT 13/09D11. Išleidus naują pakeistą leidinį, šis tampa negaliojančiu. Dėl išsamesnės pagalbos prašome kreiptis [www.botament.lt](http://www.botament.lt)

MB BOTACHEMA Švenčionių g. 20, Nemenčinė, Vilniaus raj. Mob. +370 678 85158 • [dalius.matulevicius@botament.lt](mailto:dalius.matulevicius@botament.lt) • [botament.lt](http://botament.lt)