

Specialus siūlių glaistas 2 K

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® CF 200 yra padidinto atsparumo cheminėms medžiagoms siūlių glaistas grynai mineralinių-neorganinių medžiagų pagrindu. Medžiaga puikiai tinka naudojimui baseinuose, bendro naudojimo dušuose, terminėse ir druskų maudyklose ir visur, kur grindys ir sienos yra veikiamos agresyvių medžiagų. Kadangi BOTAMENT® CF 200 neturi organinių sudedamųjų medžiagų, jis gali būti naudojamas vandens talpų ir latakų įrengimui. Didelio cheminio apkrovimo sritims mes siūlome rūgštims atsparų siūlių glaistą BOTAMENT® SF 100 arba BOTAMENT® TF 150.

BOTAMENT® CF 200 yra atsparus daugeliui rūgščių ir šarmų pH 5-14 srityje. BOTAMENT® CF 200 tinka 2-20 mm pločio siūlėms glaistyti.

Pagrindo paruošimas:

Iš siūlių turi būti išvalyti plytelių klijai, skiriančiosios priemonės ir nešvarumai. Todėl iškart po klijavimo siūlės išvalomos iki plytelės storio. Dangoms susikertant su vamzdynais ar įleidžiamomis dalimis, taip pat tarp skirtingą plėtimosi koeficientą turinčių plotų būtina numatyti elastingas sandūrų siūles. Prieš pradėdant glaistymo darbus, jos uždengiamos stiroporo juosta. Taip užtikrinama, kad į siūlę nepateks glaistas ir

nesudarys plytelių dangoje įtempimų.

Įleidžiamos aliuminio ir cinko dalys ar profiliai netinka priešrūgštinės apsaugos sistemai bei ypatingos paskirties silikatinėms siūlėms ir todėl su šia medžiaga nenaudotinos.

Naudojimas:

Priklausomai nuo esamų sąlygų glaisto paruošimui reikia ~18-20 % skysčio.

Skystis supilamas į švarų indą ir po truputį beriami milteliai. Maišoma 3-5 minutes lėtai veikiančiu mikseriu (400 aps./min) iki gaunama vientisa be gumuliukų masė. Maišant didelėmis apsukomis, į glaistą įmušamas oras sumažintų siūlės stiprumą.

Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per ~25 minutes.

Medžiagai pradėjus kietėti, jos negalima permaišyti, nes nebus pasiektas galutinis siūlės stiprumas.

Dėmesio! BOTAMENT® CF 200 negalima maišyti su vandeniu, cementu ar spalvų pigmentais, nes tai suardys medžiagos savybes.

Glaistu BOTAMENT® CF 200 specialia glaistykle užglaistomos siūlės. Po to plotas skalaujamas šiek tiek drėgna hidro Kempine. Galutinis valymas atliekamas po šio skalavimo. Vanduo plovimui keičiamas kas ~15 m².

BOTAMENT® CF 200

- mineralinė-neorganinė bazinė medžiaga
- padidintas atsparumas cheminėms medžiagoms
- atviras vandens garų difuzijai
- dvikomponentis
- geras sukibimas su kraštais
- leidimas sąlyčiui su geriamuoju ir baseino vandeniu
- atsparus vandens garų srovei
- atsparus temperatūrai nuo -50 °C iki +250 °C (sausos karščio)
- didelis atsparumas gniuždymui ir nusitrynimui
- vidaus ir lauko darbams

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

CF 200

Bazinė medžiaga:
specialus mineralinis-neorganinis
cemento mišinys

Tankis:
~ 2,1 kg/litru

Rūgštingumas:
pH13

Atsparumas temperatūrai:
nuo -50 °C iki +250 °C (sausos
karščio)

Maišymo santykis:
+18 - 20 svorio % skysčio
milteliniam komponentui

Sunaudojimo laikas:
~25 minutės

Galima vaikščioti:
po ~1 val.

**Atsparus cheminiam ir
mechaniniam poveikiui:**
po 7 dienų

Darbo temperatūra:
nuo +2 °C iki +30 °C

Valymo priemonės:
šviežiam mišiniui - vanduo

Specialus siūlių glaistas 2 K

Esant labai aukštai
temperatūrai ar mažam
santykiniam oro drėgnumui,
po užglaistymo siūlė turi išlikti
drėgna, todėl ją reikėtų
uždengti plona PE plėvele.
Trumpalaikiui vandens
poveikiui užglaistytas plotas
yra atsparus po 12 val.,
cheminėms medžiagoms ir
mechaninėms apkrovoms -
po 7 dienų.

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra
prie +23 °C ir 50 % santykinio
oro drėgnumo. Aukštesnė
temperatūra ir mažesnis oro
drėgnumas sutrumpina, o
žemesnė temperatūra ir
didesnis oro drėgnumas
prailgina sunaudojimo ir
kietėjimo laiką.

Sąlygoja cheminius nudegimus!

Medžiagai patekus į akis,
gausiai išplauti vandeniu ir
kreiptis į gydytoją! Dirgina
akis ir odą.

Valymo priemonių naudojimas:

Naudojant stiprias rūgštines
valymo priemones, galima
pažeisti siūlę. Kilus
klausiems, kreipkitės į mūsų
technikus.

Mechaninių, terminų ir
cheminių apkrovų reikalavimų
profilis prieš atliekant darbus
turi būti suderintas su
BOTAMENT® CF 200
techniniais duomenimis.

Dėl naudojamų žaliavų gali
šiek tiek skirtis atskirų
tiesiamų siuntų spalva. Dėl to
vienam plotui
rekomenduojame naudoti tos
pačios siuntos medžiagą.

BOTAMENT® CF 200 yra
specialus produktas! Pirmą

kartą naudojant reikalingas
apmokymas.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su
BOTAMENT® CF 200 naudojamų
medžiagų aprašymus.
Užsakius pateiksime saugos duomenų
lapus.

Šią medžiagą galima maišyti tik su
šiuo aprašyme nurodytais priedais ir
sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui
rekomenduojame medžiagą išbandyti
statybinės aikštelės sąlygomis.

Sąnaudos:

apdailinės plytelės
24,5 × 12,5 × 0,8 cm
~1,35 kg/m²

plytelės
15 × 15 × 0,8 cm
~0,9 kg/m²

vidutinė mozaika
5 × 5 × 0,43 cm
~0,6 kg/m²

šešiakampiai
briaunos ilgis 6 cm
~1,2 kg/m²

Tiekimo forma:

30,0 kg komplektas

25,0 kg miltelinis komponentas (A)
5,0 kg skystas komponentas (B)

12,0 kg komplektas

10,0 kg miltelinis komponentas (A)
2,0 kg skystas komponentas (B)

Sandėliavimas:

sausoje vėsioje vietoje, teigiamoje
temperatūroje.

Galiojimo laikas – mažiausiai 9
mėnesiai originalioje uždarytoje
pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI
MIŠINIAI“

www.botament.lt