

Spalvotas siūlių glaistas

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® M 32 supax glaistomos akmens masės, porceliano, keramikos ar keraminės mozaikos sienų ir grindų dangų siūlės. Lauko darbams rekomenduojama naudoti tik pilką spalvą, nes dėl atmosferinio poveikio su laiku gali kisti spalvos tonas, pvz. pašviesėti.

Deformacinėms siūlėms skirtas suderintos spalvos sanitarinis silikonas BOTAMENT® S 5 supax. Mineraliniai siūlių glaistai BOTAMENT® M 30, MULTIFUGE irgi yra suderintos spalvos ir gali būti kombinuojami su BOTAMENT® M 32 supax, pvz. sienų ir grindų siūlės.

Pagrindo paruošimas:

Kad išvengti glaisto nusidažymo ir druskų išsiskyrimo į paviršių, klizai turi būti pilnai išdžiūvę. Iš siūlių turi būti išvalyti plytelių klizai, skiriančiosios priemonės ir nešvarumai. Todėl iškart po klizavimo siūlės išvalomos iki plytelės storio.

Įgeriančias dangas reikia saikingai sudrėkinti. Labai storos, įgeriančios plytelės drėkinamos kelis kartus. Dangoms susikertant su vamzdiniais ar įleidžiamomis dalimis, taip pat tarp skirtingą plėtimosi koeficientą turinčių plotų būtina numatyti elastingas sandūrų siūles. Prieš pradėdant glaistymo darbus, jos uždengiamos stiroporo juosta. Taip užtikrinama, kad į siūlę

nepateks glaistas ir nesudarys plytelių dangoje įtempimų. Ant porėto paviršiaus dangų siūlių glaistas gali tvirtai nusėsti. Todėl abejojant rekomenduojama išbandyti.

Naudojimas:

Po truputį beriant, 25 kg BOTAMENT® M 32 supax maišas yra įmaišomas į 7,5 litro švaraus vandens (atitinkamai 5 kg reikia 1,5 l vandens), kol gaunama vientisa, tolygios spalvos masė. Po 3 min. brinkimo medžiaga permaišoma ir turi būti sunaudota per 2 valandas. Mišinys visuomet turi būti ruošiamas tokios pat konsistensijos, nes skirtingas vandens - cemento faktorius gali nežymiai paveikti spalvos toną. Stingstančios medžiagos negalima permaišyti, nes siūlė nepasieks galutinio tvirtumo.

BOTAMENT® M 32 supax į siūlę glaistomas gumine glaistykle arba glaistymo mašina. Medžiagos perteklius įstrižai nubraukiamas. Prieš formuojant siūlę, patikrinamas jos kietumas, pvz. pirštu. Danga mažu kiekiu dažnai keičiamo vandens plaunama hidrokempine. Matinę glaisto skraistę galima nuvalyti vandeniu. Profiliuoto ar šiurkštaus paviršiaus dangas gali reikėti papildomai valyti BOTAMENT® SR 100, prieš tai siūles gausiai sudrėkinus.

BOTAMENT® M 32 supax

- intensyvios spalvos
- pagerintas sintetiniai priedais
- labai elastingas
- kietėja be įtrūkimų
- šildomoms grindims
- vidaus ir lauko darbams
- iki 5 mm pločio siūlėms
- suderinta spalva su BOTAMENT® S 5 supax

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

M 32 supax

Bazinė medžiaga:

cemento kombinacija su mineraliniais užpildais, specialiais pigmentais ir sintetinėmis sudedamosiomis dalimis

Be chromatų:

pagal TRGS 613

Spalvos:

skaisčiai balta, balta, sidabriškai pilka, manhattan, vidutiniškai pilka, pilka, betono pilka, titaniškai pilka, bahama, pergamonas, jazminas, riešutinė ruda

Tankis:

~ 1,6 kg/litrui

Rūgštingumas:

~pH 11

Atsparumas temperatūrai:

nuo -20 °C iki +80 °C

Optimalus vandens kiekis:

+~30 %

Maišymo santykis:

25 kg BOTAMENT® M 32 supax :
~7,5 litro vandens

5 kg BOTAMENT® M 32 supax :
~1,5 litro vandens

Brinkimo laikas:

3 minutės

Sunaudojimo laikas:

~2 valandos

Galima vaikščioti:

po 12 val.

Pilnas apkrovimas:

po 7 parų

Darbo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C

Valymo priemonės:

šviežiam mišiniui - vanduo, sukietėjusiam iki maks. 24 val. - specialus valiklis BOTAMENT® SR® 100

Spalvotas siūlių glaistas

Atitinkamomis priemonėmis siūlę reikia apsaugoti nuo greito išdžiūvimo dėl aukštos temperatūros, o ypač tiesioginių saulės spindulių, stipraus vėjo ar skersvėjo. Abejojant tolygus džiūvimas (hidratacija) pasiekiamas papildomai drėkinant švariu vandeniu.

Su BOTAMENT® M 32 supax dirbama ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas sutrumpina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina sunaudojimo ir kietėjimo laiką.

Labai skirtingas plytelių kraštų ir pagrindo įgeriamumas arba didelis drėgnumas gali įtakoti glaisto spalvos tolygumą. Taip pat spalva gali kisti dėl neišplautų klijų užpildų, nešvaraus pagrindo, užmaišymo ar plovimo vandens.

Šviežio glaisto negalima pudruoti.

Naudojant tamsų glaistą, ant šiurkštaus paviršiaus plytelių gali likti pigmentinės dėmės. Rekomenduojama glaistą išbandyti ir vadovautis plytelių gamintojo instrukcija.

Dėl naudojamų žaliavų gali šiek tiek skirtis atskirų tiekiamų siuntų spalva. Dėl to vienam plotui rekomenduojame naudoti tos pačios siuntos medžiagą.

Gaminys turi cemento. Asmenims su jautria oda

rekomenduojame mūvėti gumines pirštines. Patekus į akis, gausiai išplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® M 32 supax naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima maišyti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

Sąnaudos:

vidutinė mozaika 5 × 5 ~1,0
kg/m²
plytelės 15 × 15
~0,55 kg/m²
plytelės 20 × 20
~0,40 kg/m²

Tiekimo forma:

5 kg daugiasluoksnis popierinis maišas
25 kg daugiasluoksnis popierinis maišas

Sandėliavimas:

sausoje vėsioje vietoje.

Galiojimo laikas – mažiausiai 9 mėnesiai originalioje uždarytoje pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI MIŠINIAI“

www.botament.lt