

Betono glaistas

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® M 57 yra plastiškas betono glaistas, turintis labai geras išlyginimo savybes ir puikiai pritaikytas didelių plotų betono konstrukcijų išlyginimui ir smulkiam glaistymui.

BOTAMENT® M 57 nėra pritaikytas didelių mechaninių apkrovų veikiamų paviršių glaistymui. Tam rekomenduojame BOTAMENT® M 01, M 03, M 04, M 06.

Betonas ir apdailinis betonas gali būti glaistomas ir išlyginamas BOTAMENT® M 57 betono kosmetikos darbų rémuose.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti švarus, neįšalęs, pakankamo tvirtumo, be riebalų, dažų, cemento pieno, skiriančiųjų priemonių ar palaidų medžiagų. Įgeriantis pagrindas saikingai sudrėkinamas - jis neturi būti prisotintas ir blizgėti.

Naudojimas:

Po truputį beriant, 25 kg BOTAMENT® M 57 maišas yra įmaišomas į 7 litrus švaraus vandens, kol gaunama vientisa, be gumuliukų masė. Po 3 minučių brinkimo medžiaga trumpai permaišoma ir turi būti sunaudota per 25 minutes. Kietėjančio mišinio negalima išmaišyti dar kartą, nes medžiaga nepasieks galutinio tvirtumo.

BOTAMENT® M 57 dengiamas mente arba glaistykle. 6 mm storio sluoksnis vienu darbo etapu neturi būti viršytas. Lygiam paviršiui gauti nurodyto sunaudojimo laiko rémuose paviršius reprofiliuojamas specialia kempine.

BOTAMENT® M 57 nuo per greito išdžiūvimo dėl saulės ir vėjo poveikio turi būti atitinkamai apsaugotas.

Su BOTAMENT® M 57 dirbama ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas sutrumpina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina sunaudojimo ir kietėjimo laiką.

Gaminys turi cemento. Asmenims su jautria oda rekomenduojame mūvėti gumines pirštines. Patekus į akis, gausiai išplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėl naudojamų žaliavų gali šiek tiek skirtis atskirų tiekiamų siuntų spalva. Dėl to vienam plotui rekomenduojame naudoti tos pačios siuntos medžiagą.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® M 57 naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima naudoti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

BOTAMENT® M 57

- pagerintas sintetiniai priedais
- optimalus tvirtumas
- stiprios vandens atstūmimo savybės
- iki 6 mm storio sluoksniui
- greitai kietėja
- atsparus vandeniui ir šalčiui
- vidaus ir lauko darbams
- be chromatų pagal TRGS 613

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

M 57

Bazinė medžiaga:

cemento kombinacija su mineraliniais užpildais ir sintetinėmis sudedamosiomis dalimis

Be chromatų:

pagal TRGS 613

Spalva:

betono pilka, šviesiai pilka

Tankis:

~1,8 kg/litru

Rūgštingumas:

~pH 11

Optimalus vandens kiekis:

+~33 %

Maišymo santykis:

25 kg BOTAMENT® M 57 : ~7 litrai vandens

Brinkimo laikas:

3 minutės

Sunaudojimo laikas:

~25 minutės

Sluoksnio storis:

6 mm vienu darbo etapu

Pilnas apkrovimas:

po 7 parų

Darbo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C

Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:

~12 val.

Valymo priemonės:

šviežiam mišiniui - vanduo,
sukietėjusiam - specialus valiklis
BOTAMENT® SR® 100

Betono glaistas

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

Sąnaudos:

~1,2 kg/m²/mm

Tiekimo forma:

25 kg daugiasluoksnis popierinis maišas

Sandėliavimas:

sausoje vėsioje vietoje.

Galiojimo laikas – mažiausiai 12 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI
MIŠINIAI“

www.botament.lt