

Silikonas marmurui

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® S 3 yra naudojamas elastingoms natūralaus akmens deformacinėms siūlėms glaistyti ant marmuro, Zolnhofeno plokščių, travertino, granito, keraminių plytelių ir didžiosios dalies kietų sintetinių medžiagų.

Nusidažymui neatsparaus akmens kraštai nuo BOTAMENT® S 3 nekeičia spalvos. Silikonas džiūva beveik visiškai be kvapo.

BOTAMENT® S 3 spalva yra suderinta su mineraliniu siūlių glaistu marmurui BOTAMENT® M 33.

Baigusi reaguoti siūlių sandarinimo masė yra atspari karštam vandeniui, UV spinduliams ir didžiausiai daliai prekyboje sutinkamų buitinių valiklių ir dezinfekcinių priemonių. Tinkamumui nustatyti rekomenduojama įrengti bandomąjį plotą.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neišalęs, pakankamo tvirtumo, be riebalų, dažų, cemento pieno, skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių. Siūlių kraštai nuriebalinami acetonu. Siūlės plotis parenkamas taip, kad judant statybinėms dalims, jos suspaudimas ar ištempimas nevirsytų 25 %.

Deformacinės siūlės gylis parenkamas priklausomai nuo jos pločio:

Plotis	Gylis
iki 10 mm - kaip ir plotis,	bet ne mažiau 6 mm
10 mm	8 - 10 mm
15 mm	8 - 12 mm
20 mm	10 - 14 mm
25 mm	12 - 18 mm

Labai gilių siūlių gylis apribojamas siūlių juostos ar neporėtos siūlių plokštės pagalba. Lauke siūlių gylis ir plotis neturi būti mažesni kaip 10 mm. Ant pagrindo neturi būti dervų ar bituminių medžiagų.

Naudojimas:

Nupjaunamas galas virš tūbelės sriegio. Ant sriegio užsukamas pagal siūlės plotį įstrižai nupjautas pridodamas antgalis. Kad neištepti, siūlių kraštai apklijuojami lipnia juoste. Silikonas spaudžiamas rankiniu arba pneumatiniu pistoletu.

BOTAMENT® S 3 spaudžiamas į siūlę, antgalį prispaudus prie kraštų, ir iškart išlyginamas sudrėkinta glaistykle arba teptuku. Nuimama lipni juostelė, nes jau po 10 min. susidaro plutelė. Negalima, kad su pagrindu silikonas būtų sukibęs iš trijų pusių. Todėl jis neturi liestis su apatine puse.

Su BOTAMENT® S 5 dirbama ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Medžiaga kietėja apie 1-2 mm per parą.

Kol silikonas pilnai nesukietėjęs, jį reikia apsaugoti nuo nešvarumų ir mechaninio poveikio.

BOTAMENT® S 3

- natūraliam akmeniui
- spalva suderinta su mineraliniu siūlių glaistu **BOTAMENT® M 33**
- be oksimo
- nenudažo kraštų
- vidaus ir lauko darbams
- naudojamas be grunto
- silpnas kvapas
- optimalus sukibimas su kraštais
- neutraliai drėkinantis

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

S 3

Bazinė medžiaga:

neutraliai drėkinantis silikono kaučiukas, be oksimo

Tirpikliai:

nėra

Tankis:

~1,2 kg/litru

Bendra deformacija:

maks. 25 %

Pilnas apkrovimas:

po 7 dienų

Atsparumas temperatūrai:

nuo -60 °C iki +150 °C

Kietumas A pagal Šorą:

25

Plutos susidarymas:

po ~10 minučių

Siūlės plotis:

maks. 30 mm

Kietėjimo laikas:

~1 - 2 mm/parai

Spalvos:

balta, pilka, beige, antracitas

Darbo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C

Valymo priemonės:

skiediklis poliuretalui

Silikonas marmurui

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas sutrumpina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina sunaudojimo ir kietėjimo laiką.

Silikono turinčios sandarinimo masės nedažomos.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® S 3 naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima maišyti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

Per maži matmenys, stiprus vandens, UV spindulių, cheminis, fizikinis ar valymo poveikis reikalauja, kad pasekmėms išvengti siūlės atitinkamais laiko tarpais būtų tikrinamos ir jei reikia atnaujinamos (DIN 52460, IVD žinynas Nr.3).

Sąnaudos:

ml/m¹

Siūlės gylis mm/Siūlės plotis mm

	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>15</u>
5	25				
8		64	80	96	
10			100	120	150
12				144	180
15					225

Siūlės gylis mm/Siūlės plotis mm

	<u>18</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>30</u>
10	180	200		
12	216	240	300	
15	270	300	375	450
18	324	360	450	540

Tiekimo forma:

300 ml plastikinė tūbelė

Sandėliavimas:

sausoje vėsioje vietoje, teigiamoje temperatūroje.

Galiojimo laikas – mažiausiai 6 mėnesiai originalioje uždarytoje pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI MIŠINIAI“

www.botament.lt