

Bituminė danga / Stogo lakas

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® B 97 L yra intensyvios pasaugos danga bituminiams, mediniams ir betoniniams stogams. Taip pat juo galima atnaujinti senas rulonines ir kitokias bitumines dangas. Rekomenduojamas sistemingas naudojimas. BOTAMENT® B 97 L gali būti naudojama rūšio išorinių sienų ir vandeniui nelaidaus betono statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai nuo gruntinės drėgmės ir nesikaupiančio lietaus vandens.

BOTAMENT® B 97 L sudaro atsparią rūgštims, šarmams ir atmosferiniam poveikiui apsauginę plėvelę, tuo užtikrindamas intensyvią apsaugą. Medžiaga yra atspari visoms normaliomis sąlygomis gamtoje sutinkamoms agresyvioms medžiagoms (DIN 4030).

Pagrindo paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, pakankamo tvirtumo, neišalęs, be riebalų, dažų, cemento pieno, skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių. Negalima dengti ant derva ar degutu dengtų paviršių. Atsikišę mišinio likučiai numušami, nuo atbrailų nuvalomos žemės ir statybinės šiukšlės. Briaunos nuimamos, vertikalūs ir horizontalūs kampai suapvalinami mineraliniu mišiniu, pvz BOTAMENT® M 03.

Igeriantis, bitumo neturintis arba sutrūkinėjęs bituminis pagrindas turi būti

gruntuojamas BOTAMENT® B 97 L. Dengiant BOTAMENT® B 97 L arba atitinkamai BOTAMENT® KSK, gruntas turi būti pilnai išdžiūvęs.

Skylės, pūslės ir trūkiai prieš dangą užglaistomi BOTAMENT® B 98 L.

Naudojimas:

BOTAMENT® B 97 L tiesiai iš kibiro dengiamas teptuku, šepečiu arba purškiamas. Dengiama mažiausiai dviem sluoksniais. Dengima ant pilnai išdžiūvusio sluoksnio, maždaug po 12 valandų. Didesnis sluoksnių skaičius didina apsauginį poveikį.

Su žeme besiliečiančių vandeniui nelaidaus betono statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai reikalingi mažiausiai 3 BOTAMENT® B 97 L sluoksniai. Statybinių duobę užversti galima po 3 parų. Prie hidroizoliacijos neturi patekti molis, statybinės šiukšlės ar tepalai. Jai apsaugoti reikia laikytis DIN 18195, T. 10 reikalavimų.

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas pagreitina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas sulėtina džiovimo procesą.

BOTAMENT® B 97 L turi lakių tirpiklių. Darbo metu neturi būti liepsnos ir atviros šviesos šaltinių. Būtinai geras vėdinimas.

BOTAMENT® B 97 L

- paruoštas naudojimui
- atnaujina senas stogų dangas
- atsparus atmosferiniam poveikiui
- didelis atsparumas UV spinduliams
- dengiamas teptuku, voleliu arba purškiamas
- galima naudoti kaip tirpiklių turintį gruntą
- taip pat prilydomoms bituminėms dangoms

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

B 97 L

Bazinė medžiaga:
bitumai

Tirpikliai:
turi

Tankis:
~1,1 kg/litru

Užsiliepsnojimo taškas:
+35 °C

Konsistensija:
skystas

Atsparumas temperatūrai:
nuo -20 °C iki +90 °C

Darbo temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C
gruntavimui nuo 0 °C

Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:
~12 valandų

Džiūvimo laikas iki užkasimo:
3 paros (žr. pastabas)

Valymo priemonės:
skiediklis

Bituminė danga/ Stogo lakas

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® B 97 L naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima maišyti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

Sąnaudos:

~250 ml/m² kiekvienam sluoksniui

Tiekimo forma:

5 l skardinis kibiras
10 l skardinis kanistras
30 l skardinis kibiras

Sandėliavimas:

žemoje teigiamoje temperatūroje.

Galiojimo laikas – mažiausiai 12 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI
MIŠINIAI“

www.botament.lt