

# Bituminis gruntas – koncentratas

## Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® BE 901 koncentratas yra vandeniui skiedžiamas bituminis gruntas prieš sekančias tiek su tirpikliais, tiek be, teptines, storasluoksnės, prilydomas ir lipnias šaltu būdu klijuojamas bituminės dangas bei glaistus.

BOTAMENT® BE 901 koncentratas tepamas ant tokių mineralinių pagrindų, kaip betonas, tinkas, aktyto betono, pemzos, tuščiavidurių blokų, vertikaliai skylėtų, silikatinių, apdailinių ar lengvų statybinių medžiagų plytų mūras ir pan.

## Pagrindo paruošimas:

Paviršius turi būti sausas ar truputį drėgnas, švarus, pakankamo tvirtumo, neįšalęs, be riebalų, dažų, cemento pieno, skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių. Negalima dengti ant derva ar degutu dengtų paviršių.

Atsikišę mišinio likučiai numušami, nuo atbrailų, nuvalomos žemės ir statybinės šiukšlės.

## Naudojimas:

BOTAMENT® BE 901 koncentratas skiedžiamas vandeniui santykiu 1 : 1 ir gerai išmaišomas. Dengiamas teptuku, didesni plotai - natūralaus plauko voleliu, plačiu šepėčiu arba purškiant.

**Dengiama taip plonai, kad pagrindas šviestusi!**

BOTAMENT® BE 901 koncentratas gali būti naudojamas **neskiestas** prieš lipnią, šaltu būdu klijuojamą, bituminę juostą BOTAMENT® KSK. Čia labai svarbu, kad gruntas pilnai išdžiūtų.

## Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas pagreitina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas sulėtina džiūvimo procesą.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® BE 901 naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima maišyti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

# BOTAMENT® BE 901

- storasluoksnėms bituminėms dangoms ir šaltu būdu klijuojamoms lipnioms juostoms
- be tirpiklių
- visiems mineraliniams pagrindams
- geram sukibimui
- vidaus ir lauko darbams

**BOTAMENT®** □□□□  
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

# **BOTAMENT®**

## **BE 901**

**Bazinė medžiaga:**  
bituminė emulsija

**Tirpikliai:**  
nėra

**Tankis:**  
~1,0 kg/litru

**Rūgštingumas:**  
~pH 10

**Džiuvimo laikas iki padengimo:**  
bituminėmis emulsijomis – šiek tiek padžiuvus (MS 1:1 su vandeniu), tirpiklių turinčiomis bituminėmis medžiagomis (MS 1:1 su vandeniu) ir bituminėmis juostomis, pvz. BOTAMENT® KSK, (koncentratas) – pilnai išdžiuvus, po ~24 val.

**Darbo temperatūra:**  
nuo +5 °C iki +30 °C

**Valymo priemonės:**  
šviežiam – vanduo,  
sukietėjusiam - skiediklis

## **Bituminis gruntas – koncentratas**

**Sąnaudos:**

~150 ml/m<sup>2</sup>

**Tiekimo forma:**

12 l plastikinis kibiras

**Sandėliavimas:**

Žemoje teigiamoje temperatūroje.

Galiojimo laikas –  
mažiausiai 12 mėnesių  
originalioje uždarytoje  
pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI  
MIŠINIAI“

[www.botament.lt](http://www.botament.lt)