

Giluminis gruntas

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® D 11 išlygina skirtingo intensyvumo įgeriamumą. BOTAMENT® D 11 padengtas pagrindas yra puiki sukibimo bazė plytelių klijams, sienų, grindų glaistams, tinkui ar dažams.

BOTAMENT® D 11 naudojamas ant tokių mineralinių pagrindų, kaip betonas, akytas betonas, besiulės monolitinės grindys, cementinis, kalkinis, cementinis - kalkinis ir gipsinis tinkas, pluoštinės cemento plokštės, mūras, gipso kartonas, medžio plaušo, drožlių ir pan. plokštės.

Gipsiniai pagrindai ir anhidrito besiulės monolitinės grindys, prieš klijuojant plyteles cementiniais klijais, turi būti gruntuojami BOTAMENT® D 11. Tuo užkertamas kelias etringito susidarymui. Klijuojant plyteles plonasluoksniais klijais ant gipso kartono plokščių sausose patalpose, jos neprivalo būti gruntuojamos. Tik gipsiniu glaistu užglaistytos sandūros vieną kartą gruntuojamos BOTAMENT® D 11.

Gruntavimas BOTAMENT® D 11 atitinka federacijos gipso plokščių pramonės susivienijimo direktyvas ir DIN 18157, T. 1 (Keraminių dangų įrengimas plonasluoksniais klijais).

Pagrindo paruošimas:

Paviršius turi būti įgeriantis, švarus, pakankamo tvirtumo,

nejšalęs, be riebalų, dažų, skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių. Plytelių klijavimui gipsinis tinkas nelyginamas ir nenutrinamas.

Prieš gruntavimą anhidrito besiulės monolitinės grindys šlifuojamos iki pakankamo tvirtumo paviršiaus. Jų likutinė drėgmė neturi viršyti 0,5 %, o gipsinių - 1%. Stipriai įgeriantis mineralinis pagrindas (pvz. betonas, cementinės besiulės monolitinės grindys, kalkinis cementinis tinkas, silikatiniai blokeliai, akytas betonas) gruntuojamas 2 kartus BOTAMENT® D 11, praskiestu santykiu 1 : 1 vandeniu. Kadangi BOTAMENT® D 11 greitai džiūva, jau po ~1 valandos galima atlikti sekančius darbus, pvz. klijuoti plyteles.

Gipsiniai pagrindai, anhidrito, lieto asfalto, medžio – akmens ir su senų klijų likučiais besiulės monolitinės grindys gruntuojamos 2 kartus **neskiestu** BOTAMENT® D 11. Šiuo atveju gruntas turi džiūti apie 24 val.

BOTAMENT® D 11 dengiamas teptuku, natūralaus plauko voleliu, šepetiu arba purškiamas. Geriausias pagrindo paruošimas pasiekiamas dengiant dažymo būdu. Išdžiuvęs gruntas turi būti atsparus krapštymui. Dengiama tiek medžiagos, kad nesusidarytų blizganti plėvelė.

BOTAMENT® D 11 negalima naudoti žemesnėje nei +5 °C temperatūroje.

BOTAMENT® D 11

- prieš plytelių klijavimą
- visiems mineraliniams įgeriantiems pagrindams
- pagerina sukibimą
- paruoštas naudojimui
- be tirpiklių
- sumažina įgeriamumą
- vidaus ir lauko darbams
- silpnas kvapas
- atskiriems paviršiams skiedžiamas vandeniu
- greitai džiūva

BOTAMENT®
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

D 11

Bazinė medžiaga:
sintetinė dispersija

Spalva:
raudona

Rūgštingumas:
pH 8

Tankis:
~1 kg/litru

Darbo temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C

Džiuvimo laikas tarp sluoksnių:
~30 minučių

**Džiuvimo laikas prieš plytelių
kljavimą:**
~1 valanda,

~24 valandos kalcio sulfato
rišančiosioms medžiagoms

Atsparumas lietu:
po ~1 valandos

Valymo priemonės:
šviežiam – vanduo,
sukietėjusiam - tirpiklis

Giluminis gruntas

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas pagreitina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas sulėtina džiuvimo procesą.

Nemineralinį pagrindą, pvz. akrilą, reikia apdengti.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® D 11 naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima maišyti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

Sąnaudos:

~150 ml/m² vienam sluoksniui

Tiekimo forma:

1 l plastikinis butelis
5 l plastikinis kanistras
10 l plastikinis kanistras
200 l statinė

Sandėliavimas:

sausoje vietoje, teigiamoje temperatūroje.

Galiojimo laikas – mažiausiai 9 mėnesiai originalioje uždarytoje pakuotėje.