

Stambios frakcijos remonto mišinys

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® M 03 naudojamas mažų ir didelio ploto betono ištrupėjimų remontui. Medžiaga puikiai geria klijus pagal DIN EN 12004. BOTAMENT® M 03 naudojamas mineraliniams suapvalinimams prieš sintetinėmis medžiagomis modifikuotas storasluoksnės bituminės dangas (pvz. BM 1, BE 91, BM 92).

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti švarus, neišalęs, pakankamo tvirtumo, be riebalų, dažų, cemento pieno, skiriančiųjų priemonių ar palaidų medžiagų. Minimalus sukibimo su pagrindu tvirtumas turi atitikti technines sąlygas (DBV žinynas „Reakcinių dervų naudojimas betono statyboje, T. 2: Pagrindas“, ZTV - SIB 90). Pagrindas saikingai sudrėkinamas - jis neturi būti prisotintas ir blizgėti.

Dengiant rankiniu būdu:

Ant matiškai sudrėkinto, vandeniui neprisotinto paviršiaus tepamas gruntas BOTAMENT® M 01. „Šviežias ant šviežio“ dengiamas stambios frakcijos remonto mišinys BOTAMENT® M 03.

Purškiant:

Ant matiškai sudrėkinto, vandeniui neprisotinto paviršiaus purškiamas BOTAMENT® M 03. Paviršius neturi blizgėti.

Naudojimas:

Po truputį beriant, 25 kg BOTAMENT® M 03 maišas yra įmaišomas į 2,75 - 3,25 litrus švaraus vandens, kol gaunama vientisa, be gumuliukų masė. Medžiaga maišoma min. 5 minutes ir turi būti sunaudota per 45 minutes. Kietėjančio mišinio negalima išmaišyti dar kartą, nes medžiaga nepasiekia galutinio tvirtumo.

Besirišančio šviežiai padengto mišinio negalima nutrinti, nes gali atsirasti įtrūkimų. BOTAMENT® M 03 dengiamas mente ir glaistykle arba purškiamas nuo 6 iki 50 mm sluoksniu. Dengiant virš 25 mm sluoksniu, dirbama keliais etapais. Kiekvienas sekantis sluoksnis dengiamas ant pritraukto, bet neišdžiūvusio pirmo. Priešingu atveju ant saikingai sudrėkinto paviršiaus tepamas gruntas BOTAMENT® M 01.

BOTAMENT® M 03 nuo greito išdžiūvimo dėl saulės ir vėjo poveikio turi būti apsaugotas pagal ZTV-SIB 90. Dėl ankstyvo lietaus ar rasos poveikio gali atsirasti pašviesėjimų.

Su BOTAMENT® M 03 dirbama ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

BOTAMENT® M 03

- nuo 6 iki 50 mm storio sluoksniui
- pagerintas sintetiniais priedais
- labai tvirtas
- gali būti purškiamas
- vienkomponentis
- be chromatų pagal TRGS 613
- vidaus ir lauko darbams
- geras sukibimas su plytelių klijais
- mineraliniams suapvalinimams

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT® M 03

Bazinė medžiaga:

cemento kombinacija su mineraliniais užpildais ir sintetinėmis sudedamosiomis dalimis

Be chromatų:

pagal TRGS 613

Tankis:

~1,4 kg/litru

Chloridai:

nėra

Rūgštingumas:

~pH 11

Atsparumas temperatūrai:

nuo -20 °C iki +80 °C

Optimalus vandens kiekis:

+~11 - 13 %

Maišymo santykis:

25 kg BOTAMENT® M 03 : ~3 litrai vandens

Sunaudojimo laikas:

~60 minučių

Darbo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C

Atsparus lietai:

po 24 val.

Valymo priemonės:

šviežiam mišiniui - vanduo,
sukietėjusiam - specialus valiklis
BOTAMENT® SR® 100

Stambios frakcijos remonto mišinys

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas sutrumpina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina sunaudojimo ir kietėjimo laiką.

Gaminys turi cemento. Asmenims su jautria oda rekomenduojame mūvėti gumines pirštines. Patekus į akis, gausiai išplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® M 03 naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima maišyti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

Tiekimo forma:

25 kg daugiasluoksnis popierinis maišas

Sandėliavimas:

sausoje vėsioje vietoje.

Galiojimo laikas – mažiausiai 12 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI
MIŠINIAI“

www.botament.lt