

BOTAMENT® D 10

Sukibimo emulsija / sintetinis mišinių priedas

BOTAMENT® D 10 yra aukštos koncentracijos sintetinė dispersija, skirta mineralinių, hidrauliškai susirišančių statybinių medžiagų pagerinimui, vidaus ir išorės darbams.

Savybės

- ❖ Sumažina vandens pralaidumą
- ❖ Sumažina įtampą kietėjimo proceso metu
- ❖ Turi plastifikacinį efektą
- ❖ Optimaliai pamažina medžiagų atsiskyrimą nuo pagrindo
- ❖ Padidina mišinių atsparumą susidėvimui
- ❖ Sumažina per greito išdžiūvimo, išsisluoksniavimo ir sutrūkinėjimo pavojų

Taikymo sritys

Savybių pagerinimas

- ❖ plytelių klijai
- ❖ tinkai, kalkių cemento skiediniai ir cemento skiediniai
- ❖ cementiniai išlyginamieji sluoksniai

Klijavimo sluoksnių gamyba

- ❖ kompoziciniai išlyginamieji sluoksniai
- ❖ plytelių klijavimas "vibro" būdu ant šviežio smėldbetonio grindų
- ❖ plytelių klijavimas ant senų plytelių dangų

Paruošimas

Pagrindo paruošimas :

- ❖ pagrindas turi būti švarus, neįšalęs
- ❖ pakankamo tvirtumo
- ❖ be riebalų, dažų, cemento pieno, birių ar palaidų medžiagų
- ❖ sausus ir sugeriančius paviršius sudrėkinkite vandeniu (venkite stovinčio vandens)

Taikymas

- ❖ Į švarų vandenį reikiamu santykiu įpilti BOTAMENT® D 10 ir po to įmaišyti į statybinių medžiagą
- ❖ Jei naudojate kaip klijavimo sluoksnį, paruoštą mišinį užtepkite kaip suspensiją arba kruopščiai įtrinkite į pagrindą.

Mišinių paruošimas	Maišymo santykis
Cemento ir smėlio sukibimo tiltelis: Maišymo santykis: 1 SD (svorio dalis) cemento : 2 SD smėlio	1/3 užmaišymo vandens pakeičiama BOTAMENT® D 10
BOTAMENT® plytelių klijų pagerinimas:	1/3 užmaišymo vandens pakeičiama BOTAMENT® D 10
Sukibimo tiltelis ant senos plytelių dangos: BOTAMENT® klijams	1/3 užmaišymo vandens pakeičiama BOTAMENT® D 10
BOTAMENT® sukibimo tiltelis liejamam mišiniui:	1/3 užmaišymo vandens pakeičiama BOTAMENT® D 10
Tinkavimo, grindų betoninių skiedinių, mūrijimo mišinių pagerinimas:	1/5 užmaišymo vandens pakeičiama BOTAMENT® D 10

Techniniai duomenys

Medžiagos bazė	Stirolio akrilato dispersija
Spalva	balta
Pakuotės	1l 5l 10l
Galiojimo laikas	mažiausiai 12 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje.
Lyginamasis svoris	~ 1,0 kg/ dm ³
Sunaudojimo laikas	priklausomai nuo reikalavimų
Darbo temperatūra	nuo +5 °C iki +30 °C
Valymo priemonės	
Nesukietėjusioje būsenoje	vanduo
Sukietėjusi	mechaniškai

BOTAMENT® D 10

Sukibimo emulsija / sintetinis mišinių priedas

Svarbūs patarimai

Pridėjus BOTAMENT® D 10, galima pailginti tinko, skiedinių ir cementinių mišinių apdorojimo laiką.

Plytelių klijai ir cementiniai mišiniai sustiprinti BOTAMENT® D 10, sumažina kietėjimo laiką.

Vieną BOTAMENT® D 10 negalima naudoti kaip klijavimo medžiagą.

Saugos duomenų lapą galite peržiūrėti arba atsisiųsti adresu :

www.botament.com.

Norint pasiekti optimalių rezultatų, prieš naudojant BOTAMENT® D 10 rekomenduojame atlikti konkrečios vietos medžiagų bandymus.

BOTAMENT® D 10 galima maišyti tik su užpildais ir šiame duomenų lape nurodytas statybines medžiagas.

Pastaba: Pateikti duomenys remiasi mūsų patirtimi ir geriausiomis žiniomis, tačiau nėra įpareigojančio pobūdžio. Jie turi būti priderinami prie konkretaus statybos objekto, panaudojimo tikslų ir ypatingųjų vietos sąlygų. Laikantis šių reikalavimų, mes atsakome už čia pateiktų duomenų teisingumą mūsų pardavimo ir tiekimo sąlygų rėmuose. Mūsų darbuotojų rekomendacijos, nukrypstančios nuo šio biuletenio duomenų, laikomos mūsų įpareigojančiomis, jei jos patvirtintos raštu. Kiekvienu atveju būtina laikytis bendrai pripažintų technikos reikalavimų. Leidimas D-1403. Išsamesnės techninės informacijos rasite mūsų techninių duomenų lapuose ir interneto svetainėje www.botament.com. BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1-8 • D-46238 Bottrop

MB BOTACHEMA Švenčionių g. 20, Nemenčinė, Vilniaus raj.
Mob. +370 678 85158 • dalius.matulevicius@botament.lt • botament.lt