

Fasado impregnantas

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® MS 80 W yra lauko darbams skirtas, atstumiantis vandenį, specialus bespalvis impregnantas. Jis stabdo grybelio, samanų ir dėmių susidarymą, druskų išsiskyrimą, o taip pat žalingą šalčio poveikį ir rišančiųjų medžiagų išplovimą.

Impregnuotų plotų vandens garų pralaidumas lieka nepaveiktas. BOTAMENT® MS 80 W labai efektyviai mažina nešvarumų kaupimąsi ant fasadų. Pastoviai sausas mūras yra šiltesnis, o ypatingai šlapiu ir šaltu oru.

Impregnantas BOTAMENT® MS 80 W jau po 2 valandų yra atsparus lietai. Hidrofobinis efektas matomas po keleto dienų, priklausomai nuo pagrindo medžiagos. Pilnas efektas pasiekiamas po ~10 dienų. Apsauginių funkcijų veiksmingumui impregnavimą rekomenduojame sistemingai atnaujinti.

Pagrindu gali būti visos įgeriančios medžiagos kaip betonas, P I, P II ir P III mišinio grupės tinkas, smulkaus porėtumo čerpės, betoninės, akmeninės ar silikatinės plytos bei neaglomeruotas klinkeris. BOTAMENT® MS 80 W netinka glazūruotiems, dažytiems ar sintetinių dervų tinku padengtiems paviršiams. Galimi spalvos tono ar struktūros pokyčiai.

Pagrindo paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, pakankamo tvirtumo, neįšalęs, be riebalų, dumblo, samanų, dažų, cemento pieno, skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių.

Siūlės ir tinkas turi būti mažiausiai 10 dienų, o betonas - 28 dienų. Užtaisomi įtrūkimai ir nepilnos siūlės. Negalima dažyti stiklo, medienos ir plastikinių dalių, pvz. langų ir durų.

Optimalių rezultatų pasiekimui pagrindas turi būti sausas ir įgeriantis. Todėl BOTAMENT® MS 80 W reikėtų naudoti po ilgesnio sauso periodo, saulėtą dieną.

Naudojimas:

BOTAMENT® MS 80 W dengiamas šepečiu, voleliu arba purškiamas. Paviršiaus plotas turi būti tolygiai prisotinamas. Tepama nuo apačios į viršų. Užtenka vieno sluoksnio, labai įgeriantys paviršiai po 4 val. dengiami antrą kartą. Aptaškytas stiklas ar pan. iškart nuvalomas vai spiritu.

BOTAMENT® MS 80 W negalima naudoti, esant žemesnei kaip +5 °C temperatūrai, lietai arba rūkui.

BOTAMENT® MS 80 W

- stipriai atstumia vandenį
- pagerina šiluminę izoliaciją
- trukdo kauptis nešvarumams
- mažina druskų išsiskyrimą iš pagrindo
- didelis įsiskverbimo gylis
- bespalvis
- džiūdamas nelipnus
- nesudaro plėvelės

Botament
MIT VERTRAUEN

BOTAMENT® MS 80 W

Bazinė medžiaga:
siloksanas

Tirpikliai:
turi

Tankis:
~ 0,8 kg/litru

Spalva:
bespalvis

**Pavojingo transportavimo
medžiaga:**
taip

Užsiliepsnojimo taškas:
+30 °C

Darbo temperatūra:
nuo +5 °C

Valymo priemonės:
šviežiam - skiediklis

Fasado impregnantas

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas pagreitina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas sulėtina džiūvimo procesą.

BOTAMENT® MS 80 W turi degių tirpiklių. Jo negalima šildyti ant atviros liepsnos ar šalia laikyti. Darbo metu negalima rūkyti ar naudotis atvira šviesa. Reikia dėvėti apsauginius akinius.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® MS 80 W naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima naudoti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

Sąnaudos:

~400 - 600 ml/m²

Tiekimo forma:

5 l skardinis kanistras
10 l skardinis kanistras

Sandėliavimas:

sausoje vėsioje vietoje.

Galiojimo laikas – mažiausiai 24 mėnesiai originalioje uždarytoje pakuotėje.

MB "BOTACHEMA"
www.botament.lt